VestaEco LDF 15

Diese Bauplatte eignet sich als Untergrund für Lehmputz oder für den Trockenbau.



Diese Bauplatte eignet sich als Untergrund für Lehmputz oder für den Trockenbau. Sie zeichnet sich durch ein geringes Gewicht und gute akustische und thermische Dämmeigenschaften aus. Dank dieser Parameter wird sie häufig beim Innenausbau verwendet.

Zertifikate:

Vorteile des Produktes:

- Gesund und ökologisch, Formaldehyd nicht enthalten
- Preiswerte und ökologische Alternative zum herkömmlichen Trockenbau
- Keine Wasseraufnahme
- Umweltfreundliche Produktion dank der Verwendung der innovativen und patentgeschützten DefibraTech 1.0-Technologie

Verfügbare Formate

Format mm	Dicke mm	Stck./Palette	m2/Palette	kg/m2	kg/Palette
800x1200	15	66	63,36	4,80	304
600x2400	15	66	95,04	4,80	456

Technische Parameter

Parameter	Wert
Dichte	ca. 320 kg/m3
Wärmedurchgangskoeffizient λD	0,057 W/(m*K)
Wärmekapazität C	2100 J/(kg*K)
kurzfristige Wasserabsorption	<1 kg/m2
Biegefestigkeit	1,4 N/mm2
Brandklasse	E
Zusammensetzung	Lignocellulose-Fasern, PMDI-Leim
Material wird nach folgender Norm produziert	PN-EN 13171
Quellung nach 24h	<6 %
Elastizitätsmodul E	140 N/mm2
Quertragfähigkeit (Gipskartondübel)	15 kg
Luftfeuchtigkeit während der Installation	<70 %
CO2-Fußabdruck (A1+A2+A3)	-2,43 kgCO2eq/m2